



BESKRIVELSE

NITROCORD er en stærk og fleksibel sprængsnor baseret på PETN, velegnet til kontursprængning.

Med en detonationshastighed på **>6900m/s** sikrer det en god konturkvalitet og holder revnedannelse på et minimum.

NITROCORD kommer i stærke farver for at øge sikkerheden i efterarbejdet. **NITROCORD** fås i styrkerne 5g, 12g, 20g, 40g, 80g samt 100g/ m for tilpasning til forskellige formål.

APPLIKATION

NITROCORD er det oplagte valg, hvor konturerne har stor prioritet.

NITROCORD har en god vandresistens og kan bruges både i våde og tørre borehuller. **NITROCORD** må dog ikke anvendes hvor der er risiko for kul/malm eller metaneksplosion.

Hvis ovennævnte risiko eksisterer, anbefales brug af **NITROCORD 8**, som består af methanpentrit.

FORDELE

NITROCORD er en stærk og fleksibel sprængsnor. Sikkert og nem at anvende. **NITROCORD** har en stor trækstyrke og modstandsdygtig mod slitage og fugt.

TEKNISKE DATA

| Attribut | |
|-------------------------|----------|
| Typisk VoD (m/s) | >6900m/s |
| Vandresistens | God |
| Detonatorfølsom | Ja |
| Friktion følsomhed) | >324N |
| Følsomhed ved slag/stød | >3N |



OPBEVARING

Opbevares bedst mellem 0°C till 45°C. **NITROCORD** har en garantiperiode på 24 måneder fra fremstillingsdagen.

Nitrocord

| DIMENSION | | PATRON | | KARTONG | | PALL | | |
|---------------|-----------|------------|--------------------|---------|--------|---------------------|----------------|----------------|
| Diam. (mm) | Längd (m) | Vikt (g/m) | Rullar/ kartong | Netto | Brutto | Kartonger / pall | Netto/ (kg) | Brutto (kg) |
| 5 | 400 | 5 | 2 | 4,24 | 10,20 | 48 | 424,00 | 489,60 |
| 12 | 250 | 12 | 2 | 6,00 | 15,05 | 28 | 168,00 | 421,40 |
| 20 | 150 | 20 | 2 | 6,00 | 15,09 | 28 | 168,00 | 422,52 |
| 40 | 100 | 20 | 2 | 8,00 | 15,84 | 28 | 224,00 | 443,52 |
| 80 | 50 | 80 | 2 | 8,00 | 13,80 | 28 | 224,00 | 386,40 |